



PHOENIX

Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG
Stromberger Straße 201 • D-59269 Beckum

Telefon (0 25 21) 847-0
Telefax (0 25 21) 847-50

Labor
Tel.: 0 25 21 / 847 27

Prüfzeugnis

Erzeugnis: **Hochofenzement EN 197-1 CEM III/B 42,5 N-LH/SR (na)**

Zeitraum: **Januar – März 2024**

1. Ergebnis der Eigenüberwachung: mechanische und physikalische Eigenschaften

(Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Erstarrungszeit	Beginn	min	240
	Wasseranspruch	Gew. %	33,5
Mahlfeinheit	Spezifische Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4640
	Siebrückstand 90 µm	Gew. %	0,2
Druckfestigkeit	nach 2 Tagen	MPa	12,4
	nach 28 Tagen		57,3
Hydratationswärme		J/g	239

2. Ergebnis der Eigenüberwachung: chemische Eigenschaften

(Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Sulfat als SO ₃	Gew. %	2,9
Chlorid		<0,1
Na ₂ O-Äquivalent		0,7
Hüttensandgehalt		70
Chrom(VI)	ppm	<2

i.A. Bublit

i.A. Bublit
Laborleiter

Beckum, 3. Mai 2024